









DP-Mörtel Direkt 05

Art.Nr. MA0891L

DP-Mörtel Direkt 05 ist ein, beschleunigter, hellgrauer Vergussmörtel, schnell erhärtend, selbst verdichtend, belastbar ca. 30 - 45 Minuten, frostbeständig nach 2 Stunden. Körnung: 0-0,5 mm

Anwendung:

Die Produkte der Serie **DP-Mörtel** werden in vielen unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als verbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Sie befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Wasseranspruch: max. 16- 18 % je 25 kg Sack, entspricht max. 4 – 4,5 Liter pro Sack

Mischen: gesamte Wassermenge in den Mischer geben, dann DP-Mörtel Direkt 05 hinzufügen. Mischzeit ca. 1-1 ½ Minuten

Verarbeitungszeit: sofort vergießen

Belastbar: nach 30 – 40 Minuten

Verarbeitung und technische Hinweise: siehe aktuelles Datenblatt

Lieferform: Mehrlagige Papiersäcke mit Pergamenteinlage, 25 kg Inhalt

Lagerung: Trocken, kühl, frostfrei, max. 6 Monate im verschlossenen Originalgebinde. 08/2020 Rev. 01

DuraPact 2.0 Kompetenzzentrum Faserbeton GmbH - info@durapact.de - www.durapact.de - Tel. +49 (0) 2129 / 56 78 10 - Fax: +49 (0) 2129 / 56 78 28