

DuraPact 2.0 GmbH · Büssingstraße 4 · 42781 Haan

DuraPact 2.0 Kompetenzzentrum Faserbeton GmbH
Büssingstraße 4
42781 Haan
Fon: +49 (0)2129 / 56 78 10
Fax: +49 (0)2129 / 56 78 28
E-Mail: info@durapact.de

HRB Wuppertal 28919
Geschäftsführer: Jens Müller
USt-IDNr.: DE 815 762 165
St.-Nr.: 135 5719 1171

Produkteigenschaften Eurogrout Super 01

MA0713L

Schnell abbindender Vergussmörtel, mit hoher Frühfestigkeit

- Basis gebrauchsfertige Trockenmischung mit Zement als Bindemittel
- Körnung 0 – 1 mm
- Wasseranspruch max. 16 %, das heißt max. 4,00 l Wasser je 25-kg-Sack
- Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten
- Abbindezeit 2 Stunden, Frühfestigkeitsklasse B
- Quellmaß_{24h} ≥ +0,5 Volumenprozent nach 24 Std.
- Baustoffklasse DIN EN 1504-6
- Beständig gegen Frost, Tausalz, Rohöl, wasserundurchlässig
- Chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG
- Vergusshöhen 10-20 mm
- Verarbeitungstemperatur + 5°C bis + 30°C
- Verbrauch 1 kg Trockenmörtel ergibt etwa 0,5 l Frischmörtel
- Verpackung 25-kg-Papier/ PE-Sack

Besonderheiten

äußerst geringes Schwindverhalten Schwindmaßklasse SKVM I

Verarbeitungsgeräte

Handmischer, Zwangsmischer, Mischpumpe

Praxiswerte

Druckfestigkeit Biegezugfestigkeit

2 Stunden	≥ 15 N/mm ²	≥ 4 N/mm ²
1 Tag	≥ 30 N/mm ²	≥ 6 N/mm ²
7 Tage	≥ 60 N/mm ²	≥ 7 N/mm ²
28 Tage	≥ 75 N/mm ²	≥ 9 N/mm ²