

DuraPact 2.0 GmbH · Büssingstraße 4 · 42781 Haan

DuraPact 2.0 Kompetenzzentrum Faserbeton GmbH
Büssingstraße 4
42781 Haan
Fon: +49 (0)2129 / 56 78 10
Fax: +49 (0)2129 / 56 78 28
E-Mail: info@durapact.de

HRB Wuppertal 28919
Geschäftsführer: Jens Müller
USt-IDNr.: DE 815 762 165
St.-Nr.: 135 5719 1171

Produkteigenschaften Eurogrout Super 01

Schnell abbindender Vergussmörtel, mit hoher Frühfestigkeit

- Basis gebrauchsfertige Trockenmischung mit Zement als Bindemittel
- Körnung 0 – 1 mm
- Wasseranspruch
- Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten
- Abbindezeit 2 Stunden, Frühfestigkeitsklasse B
- Quellmaß $_{24h} \geq +0,5$ Volumenprozent nach 24 Std.
- Baustoffklasse DIN EN 1504-6
- Beständig gegen Frost, Tausalz, Rohöl, wasserundurchlässig
- Chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG
- Vergusshöhen 10-20 mm
- Verarbeitungstemperatur + 5°C bis + 30°C
- Verbrauch 1 kg Trockenmörtel ergibt etwa 0,5 l Frischmörtel
- Verpackung 25-kg-Papier/ PE-Sack

Besonderheiten

äußerst geringes Schwindverhalten Schwindmaßklasse SKVM III

Verarbeitungsgeräte

Handmischer, Zwangsmischer, Mischpumpe

Praxiswerte

Druckfestigkeit Biegezugfestigkeit

2 Stunden	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	$\geq 4 \text{ N/mm}^2$
1 Tag	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
7 Tage	$\geq 60 \text{ N/mm}^2$	$\geq 7 \text{ N/mm}^2$
28 Tage	$\geq 75 \text{ N/mm}^2$	$\geq 9 \text{ N/mm}^2$